



homakoll 05

Грунтовка глубокого проникновения

Грунтовка предназначена для закрепления верхнего слоя при подготовке пористых поверхностей на минеральной или древесной основе (бетона, цементной стяжки, гипсокартона, дерева, многослойной фанеры, ДСП и др.) перед нанесением шпатлевок, выравнивающих смесей и укладкой напольных покрытий.



■ Свойства

- способствует укреплению поверхности основания
- обеспечивает впитывающую способность основания при сохранении паропроницаемости
- предотвращает образование грибков и плесени под покрытием
- экономичный расход
- не содержит летучих растворителей
- морозостойкая
- пожаро- и взрывобезопасна

■ Тара и упаковка

Пластиковая канистра 5 кг, 10 кг.

■ Основа

Водная дисперсия акрилового сополимера.

■ Технические характеристики

Основа	водная дисперсия акрилового сополимера
Цвет	белый
Плотность, г/см ³	~1,01
Массовая доля нелетучих веществ, %	около 12
Показатель pH	6,0-9,0
Нанесение	кисть, валик
Расход на один слой, г/м ²	100
Время сушки	для цементных, бетонных поверхностей, керамической плитки не менее 1 часа, для деревянных поверхностей не менее 24 часов
Срок годности	в плотно закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +25°C – 12 месяцев
Условия хранения и транспортировки	допускается транспортировка при отрицательных температурах до -40°C, выдерживает до 5-ти циклов замораживания/оттаивания

Упаковка:	пластиковая канистра 5 кг, 10 кг
Наличие опасных веществ:	не содержит

▪ **Требования к основанию**

Способ подготовки поверхности зависит от типа основания. Основание должно быть очищенным от остатков старого клея, мастики, пыли, жиров, и масел; выровненным и просушенным. При выполнении работ по подготовке оснований необходимо соблюдать требования СП 71.1330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» (актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87) и СП 29.13330.2011 «Полы» (актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88).

▪ **Применение**

Грунтовку перед применением тщательно перемешать. Наносить в один слой кистью или валиком. В случае сильно впитывающих оснований рекомендуется нанесение второго слоя. Второй слой наносится через 3-5 часов после первого. Работы по грунтованию поверхностей проводить при температуре не ниже 15°C. При проведении работ по приклеиванию напольных покрытий необходимо учитывать, что после обработки грунтовкой homakoll 04 сильно уменьшается способность основания впитывать воду. Наклеивание покрытий непосредственно на поверхность, обработанную данной грунтовкой (без нанесения шпатлевки или нивелирующей стяжки), рекомендуется производить только контактным способом.

▪ **Условия хранения и транспортировки**

Допускается транспортировка при отрицательных температурах до -40°C. Не допускается хранение в замороженном состоянии, размораживать при комнатной температуре не менее 24 часов. Хранить в сухом помещении в плотно закрытой оригинальной упаковке.

▪ **Гарантийный срок хранения**

12 месяцев.